



## TerraDOL C5

### Informacje o Produkcie

Węglan wapnia

### Zastosowanie

Wypełniacz do: farb, lakierów, tynków, plastiku, papieru

### Pakowanie

Worki 25 kg, Big bag, Silos

### Parametry Fizykochemiczne

Parametr	Jedn.	Wartość
Ciężar właściwy	g/cm <sup>3</sup>	2,4
Twardość	MOHS	3
Biel	%	82-83
pH	wartość	7
Wilgotność	%	max. 0,1

### Granulacja

Maksymalna wielkość cząstek	40 μm
D <sub>50</sub>	7,0 - 8,0 μm

### Skład Chemiczny

Parametr	Jedn.	Wartość
CaCO <sub>3</sub>	%	min. 99
MgO	%	0,1
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	0,012
SiO <sub>2</sub>	%	0,1
pozostałość nierozpuszczalna w HCl	%	0,1

Nr KWJ	Data Aktualizacji
T/IN/09	05.11.2013